

## Technisches Datenblatt

### Zinkstaub Special 615 nach ISO 3549

August 2023

Eigenschaften		typischer Wert	Grenzwert	Prüfmethode
Mittlere Korngröße	µm	5	4,5 – 6	ASTM 330
Siebrückstand 45 µm	%	1	< 4	ISO 3549
Siebrückstand 90 µm	%	Spuren	< 0,1	ISO 3549
Zn <sub>gesamt</sub>	%	99	> 98	ISO 3549
Zn <sub>metallisch</sub>	%	96	> 94	ISO 3549
Pb	%	0,01	< 0,03	ISO 3549
Cd	%	0,005	< 0,01	ISO 3549
Fe	%	0,005	< 0,05	ISO 3549
Farbe		graublau		
Kornform		sphärisch		
Dichte	kg/m <sup>3</sup>	7100		
Schüttdichte	kg/m <sup>3</sup>	3000		

Änderungen, insbesondere hinsichtlich der technischen Entwicklung und der Liefermöglichkeiten, vorbehalten. Alle Angaben dieser Schrift, mit denen im Übrigen eine Zusicherung von Eigenschaften nicht verbunden ist, erfolgen nach unserem besten Wissen, jedoch ohne jede Haftungsverpflichtung. Unsere Haftung bestimmt sich ausschließlich nach den einzelvertraglichen Bestimmungen, insbesondere unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.